



BRITEC M L 9003

Gel Coat Línea Ocio/Piscinas – Alta Performance

DESCRIPCIÓN

BRITEC M L 9003 es un gel coat fabricado con resinas especiales del tipo poliéster ISO/NPG de alto desempeño, formuladas específicamente para producción de gel coat para línea de Ocio/Piscinas.

Se trata de una tecnología que permite piezas de alto brillo, alta resistencia al blistering y mayor durabilidad al amarilleo a lo largo de su tiempo de aplicación.

BRITEC M L 9003 está formulado para curar con la adición de catalizador del tipo del peróxido de Metiletilcetona (MEK-P) y destinado a los procesos de fabricación de piscinas, toboganes de aguas y parques acuáticos. Su aplicación debe ser preferencialmente con máquinas del tipo gelcotera.

VENTAJAS

- Alto Brillo
- Retención de Brillo
- Alta Viscosidad aparente. No permite separación
- Alto Índice Tixotrópico
- Elevado poder de Cobertura
- Resistencia a Blistering

BENEFICIOS

- ▶ El producto presenta alto brillo, obteniendo un acabado cosmético muy superior a los productos convencionales.
- ▶ El producto mantiene su brillo en piezas expuestas a la intemperie o al ataque de productos químicos como cloro u otros.
- ▶ El producto presenta alta viscosidad aparente, garantizando que no haya separación, es al mismo tiempo fácil de aplicar, ya que se puede reducir la viscosidad durante la aplicación evitando así alta presión en la gelcotera disminuyendo el desgaste de la maquinaria.
- ▶ El producto no se escurre aún en piezas grandes verticales, asegurando la uniformidad de color de las piezas producidas.
- ▶ Debido al alto contenido de sólidos del producto y a su alta concentración de pigmentos, se obtiene un óptimo acabado final con menor espesor de producto aplicado.
- ▶ El producto presenta alta resistencia a la formación de ampollas. Siendo avalado conforme a norma ANSI Z.

PROPIEDADES LÍQUIDA @ 25 °C

Tenor de Sólidos, %	: 62 - 64
Monómero Estireno, %	: 38 - 36
Viscosidad Brookfield (#5/20 rpm) @ 25 °C, cps	: 10000 – 11000
Índice Tixotrópico (#4 / 2- 20 rpm) @ 25°C	: 6,5 – 8,0
Apariencia	: Viscoso/Azul

PROPIEDAD RESINA CURADA

Gel Time @ 25 °C, min	: 10 - 15
Pico Exotérmico, (°C)	: 150 - 180
Tiempo Total Pico, min.	: 35 – 45
Intervalo Reacción, min	: 15 - 20
Tiempo formación película, min	: 50 - 80

CONDICIONES DE CURA @ 25 °C

100 gramos de BRITEC + 1.8 mL MEK-P @ 25 °C

Las Informaciones o sugerencias de uso de nuestros productos, descriptas en este boletín técnico son provistas de buena fe, como base de orientación al usuario, sin ninguna especie de garantía explícita. Solicitamos a nuestros clientes que inspeccionen y testeen nuestros productos antes de su utilización. No asumimos responsabilidades como consecuencia de almacenamiento y manipulación en condiciones inadecuadas.

PLAQUIMET Tel. (54 - 11) 4238 - 6000 - Fax: (54 - 11) 4238 - 4123

E-mail: info@plaquimet.com / www.plaquimet.com



BRITEC M L 9003

Gel Coat Línea Ocio/Piscinas – Alta Performance

APLICACIÓN

BRITEC® M L 9003 fue formulado para aplicación en gelcoterías convencionales preferentemente "airless", no siendo recomendado la aplicación con Pincel o Rodillo de pintura. Si fuera necesario la aplicación con pincel o rodillo, consultar en Plaquimet donde se indicará el producto adecuado.

Se recomienda para gelcoterías de atomización convencional el ajuste de desagüe no superior a 1,13 kg/minuto y para gelcoterías tipo "airless" el ajuste de desagüe no superior a 1,80 kg/minuto.

Evite exceso de atomización, iniciando la aplicación sobre la superficie del molde en uno de los extremos, finalizando en el extremo opuesto. Mantenga la distancia recomendada entre el pico de la pistola y la superficie del molde y elija picos adecuados para pistola, así evitará la formación de niebla seca sobre el molde.

El buen desempeño de BRITEC® M L 9003 está en relación con el espesor de aplicación, siendo recomendado como mínimo una película húmeda de 0,46 +/- 0,05 mm (20 +/- 2 mils). Espesores superiores a 0,6 mm (24 mils) pueden causar el desmolde prematuro, formación de burbujas de aire, escurrimientos, porosidad y/o grietas. Por otro lado, películas con espesor menor que 0,3 mm (16 mils) no curan adecuadamente, provocan opacidad, marcado de diseño de las fibras en las piezas y ataque de la resina de laminación causando formación de piel tipo lagarto (yacaré).

Para obtener buenos resultados en la aplicación, la mezcla con el peróxido debe ser perfecta. El calibrado de los equipos es importante para evitar una atomización inadecuada, exceso de presión que genera turbulencia, desalineado del pico, mala canalización de peróxido al abanico de gel (equipos de mezcla externa), contaminación o fallas de aplicación. Los equipamientos y procedimientos de aplicación deben ser permanentemente monitoreados siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.

El mantenimiento adecuado de los moldes es también un importante ítem relacionado al acabado del producto moldeado. Un desmolde prematuro puede causar pérdida de brillo, aparición de marcas de fibra de vidrio y provocar manchas debido al calcinamiento de los pigmentos.

CURADO

Se recomienda que el tiempo de gel sea controlado por el operador antes de la aplicación debido a la influencia de la temperatura ambiente, humedad, tipo y cantidad de peróxido utilizado. El porcentual de Peróxido, iniciador de la reacción no debe exceder 3,0% y no debe ser inferior a 1,2% para la cura adecuada. La temperatura de trabajo es de 15 a 35°C. Condiciones diferentes perjudican la calidad del producto. Normalmente el tiempo transcurrido desde la aplicación al inicio de la laminación es de 45 a 80 minutos. Este período está directamente relacionado a la temperatura ambiente, producto, molde, humedad y corrientes de aire y principalmente al porcentual de peróxido iniciador. Consulte en Plaquimet para el abastecimiento de productos con otras características.

CUIDADOS:

Antes de usar BRITEC® M L 9003 agitar moderadamente, una vez al día, por 10 minutos. No debe ser agitado en demasía. La agitación excesiva provoca caída de la viscosidad, pudiendo causar escurrimiento, además de pérdida de monomero de estireno por evaporación, que puede provocar porosidades. Este producto no debe ser diluido con estireno u otros monomeros, ni mezclado con resinas o solventes debido a la pérdida de calidad e incompatibilidad entre los mismos. No se recomienda el uso de aire comprimido inyectado directamente en BRITEC® M L 9003 para mezclar, pues además de no ser efectivo puede contaminar el Gel Coat. No adicione a este producto ningún otro material salvo el catalizador MEKP.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

BRITEC® M L 9003 debe ser almacenado a 25°C, mantenido en su embalaje original y lacrado sin luz solar directa. El almacenamiento del producto en condiciones diferentes causará alteraciones de las propiedades del mismo, inclusive su vida útil que es de 5 meses. La vida útil es reducida por la mitad en cada incremento de 10°C por encima de 25°C.